

Een luchtdrogende 1-componenten verf op basis van gemodificeerde chloorrubber.

**KPC-nr** : KPC 3040  
**Revisiedatum** : 22-08-2014  
**Drukdatum** : 22-08-2014

**TOEPASSING** bassinverf is bestand tegen constante waterbelasting, weersinvloeden en is als één component en één potsysteem, zeer eenvoudig te verwerken. bassinverf is tevens bestand tegen in de handel, gebruikelijke zwembadreinigers, ozonreinigingen, chloorwater (uitbleken pigment mogelijk).

**BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN**

- makkelijk verwerkbaar
- uitstekende hechting en goede watervastheid
- snelle droging
- goede buitenduurzaamheid en uitstekend kleurbehoud
- kan worden aangebracht bij temperaturen tot - 10 °C, mits het oppervlak droog en ijsvrij is

### PRODUCTINFORMATIE

**Bindmiddel** gemodificeerde chloorrubber

**Dichtheid** ca. 1,20-1,30 kg/l (afhankelijk van de kleur)

**Volume vaste stof** ca. 50% (afhankelijk van de kleur)

**Theoretisch rendement** ca. 8-10 m<sup>2</sup> / ltr. bij 60 µm droge laagdikte, afhankelijk van oppervlakteruwheid en applicatiemethode

**Glansgraad** zijdeglans

**Houdbaarheid** ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking, koel en droog bewaren

### VERWERKINGSGEGEVENS

**Verwerking** kwast, roller, airless en luchtspuit

**Spuitopening** airless / airmix 0,015" luchtspuit min. 1,5 mm kwast / rol n.v.t.

**Verdunning** KPC 9902, kwast /rol 0-5%, KPC 9902 spuitapplicatie 10-15%

**Droging bij 20°C**

- na ca. 30 minuten stofdroog
- na ca. 1 uur kleefvrij
- na 6 uur overschilderbaar afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid

**Verwerkingscondities** niet in de volle zon verwerken

### LEVERING

**Verpakking** 5 liter, 20 liter en 200 liter

**Kleur** basis Wit/P , TR en kleuren op het KMS

### SYSTEMEN

**Voorbehandeling** de ondergrond moet minimaal 28 dagen oud zijn alvorens met de behandeling kan worden begonnen. aan de buitenzijde van het bad (onder- en zijkanten) moet een vochtscherm aangebracht zijn. Een eventuele cement-slikheid moet worden verwijderd d.m.v. stralen of mechanisch borstelen of schuren (roterende staalborstels of schuurschijven) eerste laag bassinverf aanbrengen, dit dient bij voorkeur met de kwast en circa 20% verdund met KPC 9902 te gebeuren minstens 16 uur laten drogen. Vervolgens een onverdunde laag bassinverf aanbrengen. na minimaal 12 uur droging een tweede onverdunde laag bassinverf aanbrengen. Voor behandeling met het nieuwe verfsysteem moet de oppervlakte goede hechtingseigenschappen hebben en droog, schoon, neutraal, vrij van residu, stof, vuil en vet,roest, schimmel en algen zijn.

### VOOR VEILIGHEIDSGEGEVENS ZIE VEILIGHEIDSLADEN

De in dit informatieblad opgenomen informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. Kroonint Protective Coating tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen.

Kroonint Protective Coating is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen of in geval van twijfel ten alle tijde contact op te nemen met de technische dienst van Kroonint Protective Coating.