

Oplosmiddelhoudende luchtdrogende 1 component halfglanzende lakverf op basis van een acrylaathars met goede buitenduurzaamheid.

KPC-nr : KPC 4080
Revisiedatum : 05-03-2014
Drukdatum : 05-03-2014

TOEPASSING Geschikt als topcoat in acrylaat, polyurethaan en epoxy verfsystemen

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- makkelijk verwerkbaar
- zijdeglans
- snelle droging
- goed weerbestendig
- hoge dekkraft
- uitstekende hechting

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel Acrylaathars

Dichtheid ca. 1kg/l (afhankelijk van de kleur)

Volume vaste stof ca. 40% (afhankelijk van de kleur)

Theoretisch rendement 8 - 10 m² / liter bij 40 µm natte laagdikte

Glansgraad zijdeglans

Houdbaarheid • ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking, koel en droog bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking airless en luchtspuit. minder geschikt voor kwast en roller applicatie

Spuitopening airless / airmix 0,011"- 0,013" luchtspuit min. 1,5 mm kwast / rol n.v.t.

Verdunning KPC 9901, De verf kan met airless, airmix spray apparatuur, kwast en rol onverdund verwerkt worden. Onder bepaalde omstandigheden kan een kleine hoeveelheid verdunner worden toegevoegd om de juiste viscositeit te verkrijgen.

Droging bij 20°C

- na ca. 1 uur stofdroog
- na ca. 1 ½ uur kleefvrij
- na 12 uur overschilderbaar afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid

Verwerkingscondities niet in de volle zon verwerken

LEVERING

Verpakking 5 liter, 20 liter en 200 liter

Kleur Zwart, roodbruin en kleuren op het KMS

SYSTEMEN

Voorbehandeling voor behandeling met het nieuwe verfsysteem moet de oppervlakte goede hechtingseigenschappen hebben en droog, schoon, neutraal, vrij van residu, stof, vuil en vet, roest, schimmel en algen zijn. gebruik **KP-Clean** als reinigingsmiddel
Kaal gekomen delen / onderdelen vooraf behandelen met een hiervoor geschikte KPC primer. na droging overnacht van de primer, deze schuren met schuurpapier P220, stofvrij maken en ontvetten met **KP-Clean**.

na deze voorbehandeling afwerken met minimaal twee lagen KPC 4080 of tot er een dekkend resultaat is verkregen.

VOOR VEILIGHEIDSGEGEVENS ZIE VEILIGHEIDSBLAGEN

De in dit informatieblad opgenomen informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. Kroonint Protective Coating tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen.

Kroonint Protective Coating is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen of in geval van twijfel ten alle tijde contact op te nemen met de technische dienst van Kroonint Protective Coating.