

Een universele roestwerende, high solid epoxyprimer, versterkt met ijzerglimmer.

KPC-nr : KPC 5508
Versie : 5508.15.01

TOEPASSING een twee-componenten polyamide uithardende epoxy gepigmenteerd met ijzerglimmer en andere anticorrosieve pigmenten ter bescherming van staal in een industriële of maritieme omgeving. Kan gebruikt worden als primer of als tussenlaag van een KPC aflak systeem

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- uitstekende hechting op de meest uiteenlopende ondergronden
- extreme barrière-eigenschappen
- goede water- en chemische bestendigheid en een hoge mechanische sterkte
- uitermate geschikt voor immersie doeleinden
- overspuitbaar met de meest gangbare aflakken

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel gemodificeerde Epoxyhars

Dichtheid ca. 1,6 kg/l gemengd product (afhankelijk van de kleur)

Volume vaste stof ca. 50% (afhankelijk van de kleur)

Theoretisch rendement 5 m² / liter bij 150 µm natte laagdikte, afhankelijk van oppervlakterutheid en applicatiemethode

Glansgraad half mat/metaalglans

Houdbaarheid • ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking, koel en droog bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking kwast, roller, airless en luchtspuit.

Spuitopening airless / airmix 0,018"- 0,021" luchtspuit min. 2mm kwast / rol n.v.t.

Verdunning KPC 9950 airless 0-5%, luchtspuit 10-15%

Droging bij 20°C

- na ca. 2 uur stofdroog
- na 12 tot 14 uur overschilderbaar afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid – daarna opruwen

Mengverhouding component A (KPC 5508) 4 volume delen : Component B (KPC 5210) 1 volume deel

Potlife 8 uur

LEVERING

Verpakking 5, 20 liter

Kleur donkergrijs 7012 en middengrijs 7000

SYSTEMEN

Vorbereiding KPC 5508 moet in de opgegeven mengverhouding homogeen worden gemengd. Component A:B is 4:1 in volume delen voor algemeen gebruik, sets zijn op juiste hoeveelheden afgevuld.
voor gebruik **beide componenten zeer grondig mechanisch mengen**.
pas daarna indien nodig verdunnen met KPC 9950 tot verwerkingsviscositeit, volgens voorschrift. KPC 9950 zeer grondig vermengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Onmiddellijk na het mengen de begint de reactie, welke de verwerker een beperkte hoeveelheid applicatietijd geeft. (potlife)
Voor het gemengde materiaal, de verwerkingstijd is ongeveer 8 uur.
Indien er nieuw materiaal wordt aangemaakt deze niet vermengen met eerder aangemaakt materiaal.

het oppervlak dient droog en vrij van verontreinigingen te zijn voor het overschilderen. de beste hechting tussen de verlagen wordt bereikt wanneer de volgende verflaag wordt aangebracht voordat de vorige laag volledig is uitgehard. Na langdurige blootstelling is het wellicht nodig het oppervlak te schuren voor een betere hechting van de volgende verflaag.

VOOR VEILIGHEIDSGEGEVENS ZIE VEILIGHEIDSBLAGEN

De in dit informatieblad opgenomen informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. Kroonint Protective Coating tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen.
Kroonint Protective Coating is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen of in geval van twijfel ten alle tijde contact op te nemen met de technische dienst van Kroonint Protective Coating.