

Twee-componenten PU zijdeglans aflak.

KPC-nr : KPC 6302
Versie : 6302.15.01

TOEPASSING hoogwaardige 2 componenten zijdeglanzende spuitlak op basis van hydroxy-acrylaat

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- makkelijk verwerkbaar
- ongevoelig voor vergeling en vormt in combinatie met PU primer KPC 6504 de meest duurzame industriële beschermingsgraad.
- water, kras, stoot, en slijtvast
- uitstekend weerbestendig
- uitstekende hechting

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel gemodificeerde polyurethaanharsen

Dichtheid ca. 1,05-1,25 kg/l (afhankelijk van de kleur)

Volume vaste stof ca. 48 % (afhankelijk van de kleur)

Theoretisch rendement 8 - 10 m² / liter bij 60 µm droge laagdikte, afhankelijk van oppervlakteruwheid en applicatiemethode

Glansgraad 50%

Houdbaarheid • ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking, koel en droog bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking kwast, roller, airless en luchtspuit.

Spuitopening airless / airmix 0,013"- 0,015" luchtspuit min. 1,5 mm kwast / rol n.v.t.

Verdunning KPC 9952, spuitapplicatie 10-15% en KPC 9953, kwast /rol 0-5%,

Droging bij 20°C

- na ca. ½ uur stofdroog
- na ca. 2 uur kleefvrij
- na 1-24 uur overschilderbaar afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid – daarna opruwen

Mengverhouding component A (KPC 6304) 4 volume delen : Component B (KPC 6341) 1 volume deel

Potlife met KPC 6341 6 uur

LEVERING

Verpakking 5 liter, 20 liter en 200 liter

Kleur basis Wit/P , TR en kleuren op het KMS

SYSTEMEN

Voorbehandeling voor behandeling met het nieuwe verfsysteem moet de oppervlakte goede hechtingseigenschappen hebben en droog, schoon, neutraal, vrij van residu, stof, vuil en vet, roest, schimmel en algen zijn. gebruik **KP-Clean** als reinigingsmiddel
kaal gekomen delen / onderdelen vooraf behandelen met KPC 6504 2K PU primer.
na droging overnacht van de primer, deze schuren met schuurpapier P220, stofvrij maken en ontvetten met **KP-Clean**.

na deze voorbehandeling afwerken met minimaal twee lagen KPC 6302 of tot er een dekkend resultaat is verkregen.

VOOR VEILIGHEIDSGEGEVENS ZIE VEILIGHEIDSBLAGEN

De in dit informatieblad opgenomen informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. Kroonint Protective Coating tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen.

Kroonint Protective Coating is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen of in geval van twijfel ten alle tijde contact op te nemen met de technische dienst van Kroonint Protective Coating.